

... corrosion mineure.

Description du problème :

Corrosion mineure localisée le plus souvent au niveau des soudures, des rivets, des articulations, sous les plateaux ou sous les assises, ...



Outillage nécessaire :

- De la toile abrasive
- Un chiffon propre
- Un aérosol d'antirouille
- Un aérosol de peinture Fermob

Les bons gestes :

<p>1 – Poncer à l'aide de la toile abrasive la zone oxydées.</p>	<p>2 – Passer le chiffon propre sur la surface traitée pour supprimer toutes impuretés.</p>
<p>3 – Bien agiter la bombe d'antirouille avant application. Réaliser une pulvérisation sur un morceau de carton pour essai.</p>	<p>4 – Appliquer l'antirouille (balayage). Laisser sécher entre 5 et 10 minutes.</p>
<p>5 – Bien agiter la bombe de peinture avant application. Réaliser une pulvérisation sur un morceau de carton pour essai.</p>	<p>6 – Appliquer la peinture (balayage) sur l'antirouille. Laisser sécher entre 5 et 10 minutes.</p>
<p>7 – Une seconde couche de peinture peut être appliquée.</p>	